

Фторсиликоновая резина SP-8363/3

Особенности:

- Хорошие механические свойства
- Превосходная бензамачлостойкость и стойкость к различным агрессивным средам
- Широкий температурный диапазон эксплуатации (-60 ~ 250)
- Низкая остаточная деформация после сжатия

Применение:

- Различные уплотнительные детали, произведенные методом формования или экструзии

Срок хранения:

- Срок годности продуктов составляет не менее 12 месяцев с даты изготовления, при хранении при комнатной температуре в оригинальной закрытой упаковке.

Упаковка:

- 20 кг коробки с пластиковыми пакетами или пленкой.

Типичные данные:

Свойства	Показатели	Метод испытаний
	SP-8363/3*	
Внешний вид	от полупрозрачного до желтоватого цвета, без посторонних включений	Визуально
Плотность, г/см ³	1.42~1.48	ASTM D792
Твердость по Шор А	60±3	ASTM D2240
Прочность при растяжении, МПа, ≥	7,0	ASTM D412
Удлинение при разрыве, %, ≥	200	ASTM D412
Сопротивление раздиру, Метод В, кН/м, ≥	15	ASTM D624
ОДС, 22 ч. 177 С, %, ≤	10	ASTM D392
Изменение объема в топливе Fuel С, 70 ч. /25 С, ≤	25	ASTM D471

