

Фторсиликоновая резина SP-8363/3

Особенности:

- Хорошие механические свойства
- Превосходная бензамачлостойкость и стойкость к различным агрессивным средам
- Широкий температурный диапазон эксплуатации (-60 ~ 250)
- Низкая остаточная деформация после сжатия

Применение:

- Различные уплотнительные детали, произведенные методом формования или экструзии

Срок хранения:

- Срок годности продуктов составляет не менее 12 месяцев с даты изготовления, при хранении при комнатной температуре в оригинальной закрытой упаковке.

Упаковка:

- 20 кг коробки с пластиковыми пакетами или пленкой.

Типичные данные:

| Свойства | Показатели | Метод испытаний |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | SP-8363/3* | |
| Внешний вид | от полупрозрачного до желтоватого цвета, без посторонних включений | Визуально |
| Плотность, г/см ³ | 1.42~1.48 | ASTM D792 |
| Твердость по Шор А | 60±3 | ASTM D2240 |
| Прочность при растяжении, МПа, ≥ | 7,0 | ASTM D412 |
| Удлинение при разрыве, %, ≥ | 200 | ASTM D412 |
| Сопротивление раздиру, Метод В, кН/м, ≥ | 15 | ASTM D624 |
| ОДС, 22 ч. 177 С, %, ≤ | 10 | ASTM D392 |
| Изменение объема в топливе Fuel C, 70 ч. /25 С, ≤ | 25 | ASTM D471 |

*** в наличии на складе**

