

## Силиконовая смесь общего назначения для экструзии, серии SP-1303/3

### Особенности:

- Хорошая технологичность при переработке методом экструзии

### Применение:

- Силиконовые профили общего назначения
- Внешняя оболочка кабелей общего назначения

### Срок хранения:

- Срок годности продуктов составляет не менее 9 месяцев с даты изготовления, при хранении при комнатной температуре в оригинальной закрытой упаковке.

### Упаковка:

- 20 кг коробки с пластиковыми пакетами или пленкой.

### Типичные данные

Свойства	Показатели					Метод испытаний
	SP-1342/2*	SP-1352/2	SP-1362/2*	SP-1372/2	SP-1382/2	
Внешний вид	от молочно-белого до светло-желтого, без посторонних включений					Визуально
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1.11 ~ 1.15	1.16 ~ 1.20	1.17 ~ 1.21	1.20 ~ 1.24	1.21 ~ 1.25	ASTM D792
Твердость по Шор А	42±2	52±2	60±2	70±2	78±2	ASTM D2240
Прочность при растяжении, МПа, ≥	7,5			7,0		ASTM D412
Удлинение при разрыве, %, ≥	550	450	350	250	200	ASTM D412
Сопrotивление раздиру, Метод В, кН/м, ≥	16	20			16	ASTM D624

\* в наличии на складе