

Силиконовая смесь общего назначения с высокими прочностными показателями, для формования, серии SP-1502/3

Особенности:

- Высокие прочностные показатели
- Хорошая технологичность

Применение:

- Формовые изделия, работающие при повышенной температуре

Срок хранения:

- Срок годности продуктов составляет не менее 9 месяцев с даты изготовления, при хранении при комнатной температуре в оригинальной закрытой упаковке.

Упаковка:

- 20 кг коробки с пластиковыми пакетами или пленкой.

Типичные данные

Свойства	Показатели					Метод испытаний
	SP-1542/3*	SP-1552/3	SP-1562/3*	SP-1572/3	SP-1582/3	
Внешний вид	Прозрачная смесь без посторонних включений					Визуально
Плотность, г/см ³	1.09~1.13	1.12~1.16	1.15~1.19	1.18~1.22	1.20~1.24	ASTM D792
Твердость по Шор А	40±3	50±3	60±3	70±3	80±3	ASTM D2240
Прочность при растяжении, МПа, ≥	9,5	11,0	10,5		9,0	ASTM D412
Удлинение при разрыве, %, ≥	700	650	600	450	350	ASTM D412
Сопrotивление раздиру, Метод В, кН/м, ≥	22	25	30			ASTM D624