

Силиконовая резина общего назначения для формования, серии SP-1402/2

Особенности:

- Хорошие физико-механические свойства
- Хорошая технологичность

Применение:

- Общепромышленные и гражданские уплотнительные изделия

Срок хранения:

- Срок годности продуктов составляет не менее 9 месяцев с даты изготовления, при хранении при комнатной температуре в оригинальной закрытой упаковке.

Упаковка:

- 20 кг коробки с пластиковыми пакетами или пленкой.

Типичные данные:

Свойства	Показатели								Метод испытаний
	SP-1422/2	SP-1432/2	SP-1442/2*	SP-1452/2	SP-1462/2*	SP-1472/2	SP-1482/2	SP-1492/2	
	от молочно-белого до светло-желтого, без посторонних включений								Визуально
Плотность, г/см ³	1.05~1.10	1.07~1.11	1.10~1.14	1.13~1.17	1.16~1.20	1.19~1.23	1.20~1.24	1.21~1.25	ASTM D792
Твердость по Шор А	25±2	30±2	40±2	50±2	60±2	70±2	80±2	86±2	ASTM D2240
Прочность при растяжении, МПа, ≥	3,5	6,0	6,5	7,5		7,0		4,0	ASTM D412
Удлинение при разрыве, %, ≥	700	500	420	320	280	200	150	80	ASTM D412
Соппротивление раздиру, Метод С, кН/м, ≥	10	15	16	18		17	16	10	ASTM D624

* **в наличии на складе**